

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Υπόστρωμα για χρήση με φινιρίσματα και βαφές καταστρώματος 1 συστατικού της International. Η τέλεια αδιαφάνεια επιτρέπει την εύκολη αλλαγή χρώματος. Οι σκληρές, εύκαμπτες ρητίνες είναι μακράς διάρκειας, εύκολες στην εφαρμογή και το τρίψιμο, και δίνουν μια λεία βάση για την τελειωτική επίστρωση. Κατάλληλο για όλα τα ασταρωμένα ξύλα, χάλυβα, κράμα ή GRP.

* Γκάμα χρωμάτων για συμπλήρωση της τελικής στρώσης

* Εύκολη εφαρμογή και τρίψιμο

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

Χρώμα	YUB000-White, YUG879-Blue Grey
Τελείωμα	Θαμπό
Συγκεκριμένη Βαρύτητα	1.37
Ογκοι στερεών	47%
Τυπικός Χρόνος Διάρκειας προϊόντος	2 χρόνια
VOC (Όπως παρέχεται)	409 g/lit
Διαστάσεις Μονάδας	750 ml, 375 ml (μόνον μερικά χρώματα), 2.5 lt (μόνον μερικά χρώματα)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΝΩΜΑ/ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ

	Στέγνωμα			
	5°C (41°F)	15°C (59°F)	23°C (73°F)	35°C (95°F)
Στεγνό στην αφή	15 ώρες	6 ώρες	3 ώρες	1 ώρες
Μπορεί να γυαλοκαθαριστεί	48 ώρες	30 ώρες	24 ώρες	24 ώρες

	Επικάλυψη							
	Θερμοκρασία Υποστρώματος							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
Επικαλυμμένο από	Ελάχιστο	Μέγιστο	Ελάχιστο	Μέγιστο	Ελάχιστο	Μέγιστο	Ελάχιστο	Μέγιστο
Brightside	36 ώρες	4 μέρες	24 ώρες	3 μέρες	16 ώρες	2 μέρες	4 ώρες	1 μέρες
Interdeck	36 ώρες	4 μέρες	24 ώρες	3 μέρες	16 ώρες	2 μέρες	4 ώρες	1 μέρες
Interlux Super	36 ώρες	4 μέρες	24 ώρες	3 μέρες	16 ώρες	2 μέρες	4 ώρες	1 μέρες
Pre-Kote	36 ώρες	4 μέρες	24 ώρες	3 μέρες	16 ώρες	2 μέρες	4 ώρες	1 μέρες
Super Gloss HS	36 ώρες	4 μέρες	24 ώρες	3 μέρες	16 ώρες	2 μέρες	4 ώρες	1 μέρες
Toplac	36 ώρες	4 μέρες	24 ώρες	3 μέρες	16 ώρες	2 μέρες	4 ώρες	1 μέρες

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Προετοιμασία

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΒΑΜΜΕΝΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ

Σε Καλή Κατάσταση Πλύνετε με ένα κατάλληλο απορρυπαντικό, ξεπλύνετε με φρέσκο νερό και αφήστε να στεγνώσει. Τρίψιμο με γυαλόχαρτο 280-320.

Σε Υποβαθμισμένη Κατάσταση Αφαιρέστε όλες τις προηγούμενες επιστρώσεις και ασταρώστε το υπόστρωμα.

ΓΥΜΝΟ ΞΥΛΟ Λειάνετε με γυαλόχαρτο 80-180 και μετά με γυαλόχαρτο 280. Αφαιρέστε τη σκόνη από το τρίψιμο περνώντας με πινέλο, ξεσκονίζοντας και περνώντας με ένα πανί. Αν περάσετε με πανί μουσκεμένο με διαλυτικό, αφήστε να στεγνώσει εντελώς πριν εφαρμόσετε το αστάρι. Περάστε με αστάρι της International, σύμφωνα με τις οδηγίες για το συγκεκριμένο σύστημα βαφής.

ΧΑΛΥΒΑΣ Αφαιρέστε τη γλίσσα με διαλυτικό ή ένα κατάλληλο απορρυπαντικό. Κάντε αμμοβολή με Sa 2½ - κοντά στις λευκές μεταλλικές επιφάνειες. Αν δεν είναι δυνατή η αμμοβολή, τρίψτε τη μεταλλική επιφάνεια με λειαντικούς δίσκους αρ. 24-36, ώστε να σχηματιστεί μια ομοιόμορφη, καθαρή, φωτεινή μεταλλική επιφάνεια με μοτίβα άγκυρας των 50-75 μικρών. Χρησιμοποιείστε λειαντήρα γωνιών σε μικρές περιοχές. Καθαρίστε σχολαστικά και αφήστε να στεγνώσει. Περάστε με αστάρι της International, σύμφωνα με τις οδηγίες για το συγκεκριμένο σύστημα βαφής.

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Αφαιρέστε τη γλίσσα με διαλυτικό ή ένα κατάλληλο απορρυπαντικό. Τρίψτε καλά με γυαλόχαρτο 24-120 βαθμών (κατάλληλο για αλουμίνιο). Για να επιτευχθεί βέλτιστη προσκόλληση, συνιστάται η χρήση πιο σκληρού γυαλόχαρτου. Καθαρίστε σχολαστικά και αφήστε να στεγνώσει. Περάστε με ένα αστάρι της International το συντομότερο δυνατό (εντός 8 ωρών), σύμφωνα με τις συστάσεις του προϊόντος.

GRP Αφαιρέστε τη γλίσσα με διαλυτικό ή ένα κατάλληλο απορρυπαντικό. Τρίψτε καλά με ένα γυαλόχαρτο 180-220 βαθμών. Καθαρίστε σχολαστικά και αφήστε να στεγνώσει. Δεν χρειάζεται αστάρι - εφαρμόστε Pre-Kote απευθείας στο GRP.

Μέθοδος

Εφαρμόστε 1-2 επιστρώσεις. Εάν έχει ξεπεραστεί ο μέγιστος χρόνος επίστρωσης προηγούμενης

	επίστρωσης/ασταρώματος, τρίψτε χρησιμοποιώντας υγρό ή στεγνό γυαλόχαρτο 220-320. Αφαιρέστε τη σκόνη με μια σκούπα σκόνης. Για να δώσετε επιπλέον βάθος χρώματος, αναμίξτε την τελική στρώση Pre-Kote κατά 50:50 με Torlac.
Υποδείξεις	Ανάμιξη Ανακατέψτε καλά πριν από τη χρήση. Διαλύτης Διαλύτες No.1, Διαλύτης 910 (Μόνο για επαγγελματική εφαρμογή με σπρέι) Καθαριστής Διαλύτες No.1 Έλεγχος Εξαερισμού και Υγρασίας Εφαρμόστε σε ξηρές συνθήκες, με καλό αερισμό. Ψεκασμός χωρίς αέρα (Μόνο για επαγγελματική εφαρμογή με σπρέι) Πίεση: 180 bar. Διαστάσεις άκρου έγχυσης: 1365-1580. Συμβατικός ψεκασμός (Μόνο για επαγγελματική εφαρμογή με σπρέι) Για συμβατικές εφαρμογές με ψεκασμό, μειώστε το ιξώδες με Thinner 910 στα 20 - 24 δευτερόλεπτα, σύμφωνα με το BS4. Πίεση: 3-4 bar. Εκχύση κόλλας ασταρώματος: 1.4-1.8 mm.
Μερικά Σημαντικά Σημεία	Ειδικά διαμορφωμένο για εξωτερική χρήση. For use above the waterline only. Η θερμοκρασία του υποστρώματος πρέπει να είναι ελάχιστη 5°C/41°F και μέγιστη 35°C/95°F. Η θερμοκρασία του προϊόντος πρέπει να είναι ελάχιστη 5°C/41°F και μέγιστη 35°C/95°F. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος πρέπει να είναι ελάχιστη 5°C και μέγιστη 35°C. Μη χρησιμοποιείτε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C.
Συμβατότητα/Υποστρώματα	Μπορεί να εφαρμοστεί πάνω σε όλα τα προϊόντα Interfill. Μόνον επικάλυψη με χρώματα μιας στρώσης. Ακατάλληλο για μόνιμα βυθισμένες επιφάνειες.
Αριθμός Επιστρώσεων	1-2 επιστρώσεις
Κάλυψη	(Θεωρητικά) - 13.33 m ² /lt (Πρακτικά) - 12 m ² /lt με βούρτσα, 8 (m ² /lt) με ψεκασμό.
Συνιστώμενο DFT ανά στρώση	35 μικρό ξηρό με βούρτσα
Συνιστώμενο WFT ανά στρώση	74 μικρό υγρής με βούρτσα
Μέθοδοι εφαρμογής	Βούρτσα, Ρολό, Ψεκασμός χωρίς αέρα, Συμβατικός ψεκασμός (Μόνο για επαγγελματική εφαρμογή με σπρέι)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αποθήκευση	ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αποφεύγετε έκθεση σε αέρα και ακραίες θερμοκρασίες. Για πλήρη διάρκεια ζωής του Pre-Kote εξασφαλίστε ότι μεταξύ των χρήσεων το δοχείο είναι καλά κλειστό και οι θερμοκρασίες είναι μεταξύ 5°C/41°F και 35°C/95°F. Κρατάτε μακριά από άμεση έκθεση στις ακτίνες του ήλιου. ΜΕΤΑΦΟΡΑ: Το Pre-Kote πρέπει να φυλάγεται σε κοντέινερ κλεισμένο με ασφάλεια κατά τη διάρκεια μεταφοράς και αποθήκευσης.
Ασφάλεια	ΓΕΝΙΚΑ: Διαβάστε τα περί ασφαλείας στην ετικέτα για πληροφορίες Υγείας και Ασφαλείας, επίσης διαθέσιμες από τη δική μας Γραμμή Τεχνικής Βοήθειας. ΔΙΑΘΕΣΗ: Μη πετάτε τενεκέδες και μη χύνετε χρώμα σε υλικό στο νερό, χρησιμοποιείτε τις εγκαταστάσεις που παρέχονται για απόρριψη. Το καλύτερο είναι να αφήσετε τα χρώματα να ξεραθούν πριν τα πετάξετε. Τα υπολείμματα του Pre-Kote δεν πρέπει να απορριφθούν μέσω της αποκομιδής απορριμμάτων του δήμου ή να πεταχτούν σε ελεύθερο σκουπιδότοπο χωρίς άδεια. Η απόρριψη των κατάλοιπων πρέπει να γίνει με συνεννόηση με τις αρχές.
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ	Οι πληροφορίες που δίνονται σε αυτό το φύλλο δεν μπορούν να θεωρηθούν ως λεπτομερείς. Οποιοδήποτε πρόσωπο χρησιμοποιεί το προϊόν χωρίς να ζητήσει προηγουμένως γραπτές διευκρινίσεις για την καταλληλότητα του προϊόντος και τον σκοπό που προορίζεται, το κάνει με δική του ευθύνη και δεν μπορούμε να δεχτούμε καμία ευθύνη για τις ενέργειες του προϊόντος ή για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη (άλλη από θάνατο ή προσωπικό τραυματισμό ως αποτέλεσμα αμέλειας) που προκύπτουν από τέτοια χρήση. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το φύλλο υπόκεινται σε τροποποιήσεις από καιρό εις καιρό υπό το φως της εμπειρίας και της πολιτικής μας για συνεχή ανάπτυξη του προϊόντος.