

Ultra 300

Αντιρρυπαντικού



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το Ultra 300 είναι ένα υφαλόχρωμα αποτελεσματικό ενάντια σε αποθετικούς οργανισμούς, γλίτσα, υδρόβια φυτά και ζώα. Ένα σκληρό υφαλόχρωμα ανώτερης ποιότητας, κατάλληλο για επαγγελματική και ερασιτεχνική εφαρμογή σε σκάφη σε γλυκό και αλμυρό νερό. Το σκληρό, ανθεκτικό στο τρίψιμο φινιρίσμα παρέχει προστασία και απόδοση για έως ένα έτος. Το Ultra 300 είναι κατάλληλο για γυάλισμα, ώστε να παρέχει πιο λεία επιφάνεια για κορυφαία ολίσθηση στο νερό, ενώ, αν χρειαστεί, μπορεί να τριφτεί και να καθαριστεί. Ιδανικό για ταχύπλοα μηχανοκίνητα σκάφη.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

Χρώμα	YBB723-Black, YBB724-Navy, YBB725-Blue, YBB726-Green, YBB727-Dark Grey, YBB728-Dover White, YBB729-Red
Τελείωμα	Θαμπό
Συγκεκριμένη Βαρύτητα	1.9 μέσος όρος
Ογκοι στερεών	58% μέσος όρος
Τυπικός Χρόνος Διάρκειας προϊόντος	2 χρόνια
VOC (Όπως παρέχεται)	364g/l μέσος όρος
VOC (Διαλυτικό ΕΕ)	197g/kg μέσος όρος Οδηγία της ΕΕ για τον περιορισμό των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) (Οδηγία του Συμβουλίου 1999/13/ΕΚ)
Διαστάσεις Μονάδας	750 ml, 2.5 Lt, 5 Lt

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΝΩΜΑ/ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ

	Στέγνωμα			
	5°C (41°F)	15°C (59°F)	23°C (73°F)	35°C (95°F)
Στεγνό στην αφή	1 ώρες	45 λεπτά	30 λεπτά	20 λεπτά
Βύθιση σε νερό	24 ώρες	12 ώρες	8 ώρες	6 ώρες

Σημείωση: Ο μέγιστος χρόνος βύθισης στο νερό είναι ο ακόλουθος: 5-35°C - 6 μήνες.

	Επικάλυψη Θερμοκρασία Υποστρώματος							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
Επικαλυμμένο από	Ελάχιστο	Μέγιστο	Ελάχιστο	Μέγιστο	Ελάχιστο	Μέγιστο	Ελάχιστο	Μέγιστο
Ultra 300	16 ώρες	Επεκτ	10 ώρες	Επεκτ	6 ώρες	Επεκτ	4 ώρες	Επεκτ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Προετοιμασία	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ Σε Καλή Κατάσταση: Πρέπει να αφαιρεθούν εντελώς όλες οι αποθέσεις και μολύνσεις, συμπεριλαμβανομένης της αποπλυμένης στρώσης. Χρησιμοποιήστε πλύση με γλυκό νερό υπό πίεση (3000 psi/207 bar) ή/και ξύσιμο με σπάτουλα και αφαίρεση με βρεγμένο γυαλόχαρτο, τυπικά 80-120 βαθμών. Μην τρίβετε με στεγνό γυαλόχαρτο. Αν το παλιό αντιρρυπαντικό δεν είναι συμβατό ή δεν γνωρίζετε ποιο είναι, στεγανοποιήστε με μια στρώση κατάλληλου International Paint φράγματος/σφράγισης. Σε Υποβαθμισμένη Κατάσταση: Χρησιμοποιείστε Interstrip για να αφαιρέσετε όλα τα ίχνη αντιρρυπαντικού. ΑΣΤΑΡΩΜΑ: Όλη η προετοιμασία για γυμνά υποστρώματα καλύπτεται στο κατάλληλο φύλλο δεδομένων για αστάρια. ΓΥΜΝΟ GRP: Περάστε με αστάρι Gelshield 200 για προστασία από την όσμωση ή Primocon.. ΧΑΛΥΒΑΣ/ΣΙΔΗΡΟΣ/ΜΟΛΥΒΔΟΣ/ΞΥΛΟ: Ασταρώστε με Interprotect ή Primocon.
Υποδείξεις	Ανάμιξη: Πριν τη χρήση, ανακινήστε καλά μέχρι να αναμιχθεί το προϊόν και να σχηματίσει μίγμα ομοιόμορφης σύστασης Αραίωμα: Δεν συνιστάται αραίωμα. Η απόδοση του υφαλόχρωματος μπορεί να υποβιβαστεί αν δεν εφαρμοστεί το σωστό πάχος υμένα. Καθαριστής: ΥΤΑ085 Διαλύτες No.3 Ψεκασμός χωρίς αέρα: Πίεση: 176-210 bar/2500-3050 psi. Εκχυση κόλλας ασταρώματος: 517-521. Έλεγχος Εξαερισμού και Υγρασίας: Εξασφαλίστε επαρκή εξαερισμό κατά τη διάρκεια της χρήσης. Άλλο: Τα αντιρρυπαντικά πρέπει να γυαλοκαθαρίζονται μόνον υγρά. Ποτέ μη στεγνώνετε γυαλοκαθαρισμένα ή καμμένα παλιά αντιρρυπαντικά. Το σωστό χρώμα θα αναπυχθεί μετά τη βύθιση στο νερό.
Μερικά Σημαντικά Σημεία	Για να εμποδίσετε πρόωρη αποτυχία, βεβαιωθείτε ότι εφαρμόζετε σωστή ποσότητα χρώματος χρησιμοποιώντας το κατάλληλο ως οδηγό. Η θερμοκρασία του προϊόντος πρέπει να είναι ελάχιστη 5°C/41°F και μέγιστη 35°C/95°F. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος πρέπει να είναι ελάχιστη 5°C και μέγιστη 35°C. Η θερμοκρασία υποστρώματος πρέπει να είναι 3°C/5°F πάνω από το σημείο δροσιάς και μέγιστο 35°C/95°F.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον επίσημο αντιπρόσωπο της περιοχής σας ή να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας
Όλα τα εμπορικά σήματα που αναφέρονται στην παρούσα έκδοση ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί στον όμιλο εταιρειών AkzoNobel. © AkzoNobel 2015.

Συμβατότητα/Υποστρώματα	Για χρήση σε κατάλληλα προετοιμασμένο με αστάρι GRP, ξύλο, χάλυβα/σίδηρο και μολυβδό. Ακατάλληλο για χρήση σε επιφάνειες Αλουμινίου/Κραμάτων ή σε επιφάνειες ψεκασμένες με κασσίτερο. Μπορεί να εφαρμοστεί απευθείας επάνω από τους περισσότερους τύπους υφαλοχρωμάτων, με την προϋπόθεση αυτά να είναι σε καλή κατάσταση, με την εξαίρεση υφαλοχρωμάτων VC17m/PTFE. Αν δεν είστε βέβαιοι για τη συμβατότητα του Ultra 300 επάνω από τον υπάρχοντα συνδυασμό βαφών, συμβουλευθείτε την τοπική αντιπροσωπεία της International Paint για συγκεκριμένες συμβουλές επικάλυψης.
Αριθμός Επιστρώσεων	με βούρτσα ή ρολλό: Εφαρμόστε 2 στρώσεις ξηρού υμένα 60 μικρών για μία εποχή (συνολικό πάχος ξηρού υμένα 120 μικρών) με ψεκασμό: Εφαρμόστε 1 στρώσεις ξηρού υμένα 120 μικρών για μία εποχή (συνολικό πάχος ξηρού υμένα 120 μικρών) Σε κάθε συνδυασμό, εφαρμόστε μια επιπλέον στρώση λωρίδας βαφής σε σημεία που φθείρονται πολύ, όπως οι γωνίες του κύτους, τα πηδάκια, οι μηχανισμοί μετάδοσης με προπέλα και οι μπροστινές αιχμές.
Κάλυψη	με βούρτσα ή ρολλό: Θεωρητικά) - 10m ² /l (Πρακτικά) - 9 m ² /lt με ψεκασμό: (Θεωρητικά) - 6.67 ft ² /gl (Πρακτικά) - 4 m ² /lt
Συνιστώμενο DFT ανά στρώση	60 μικρό ξηρό με βούρτσα / ρολό (ανά στρώση) 120 μικρό στεγνό με σπρέι
Συνιστώμενο WFT ανά στρώση	103 μικρό υγρό, 155 μικρό υγρό με σπρέι(ανά στρώση) 155 μικρό υγρό με σπρέι
Μέθοδοι εφαρμογής	Πιστόλι ψεκασμού τύπου Airless (μόνο για εφαρμογή από επαγγελματίες), Βούρτσα, Ρολός

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αποθήκευση	ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αποφεύγετε έκθεση σε αέρα και ακραίες θερμοκρασίες. Για πλήρη διάρκεια ζωής του Ultra 300 εξασφαλίστε ότι μεταξύ των χρήσεων το δοχείο είναι καλά κλειστό και οι θερμοκρασίες είναι μεταξύ 5°C/41°F και 35°C/95°F. Κρατάτε μακριά από άμεση έκθεση στις ακτίνες του ήλιου. ΜΕΤΑΦΟΡΑ: Το προϊόν πρέπει να φυλάγεται σε δοχεία που κλείνουν με ασφάλεια κατά τη διάρκεια μεταφοράς και αποθήκευσης.
Ασφάλεια	ΓΕΝΙΚΑ: Περιέχει βιοκτόνα. Τα υφαλοχρώματα πρέπει να τρίβονται μόνο με βρεγμένο γυαλόχαρτο. Ποτέ μη στεγνώνετε γυαλοκαθαρισμένα ή καμμένα παλιά αντιρρυπαντικά. Διαβάστε τα περί ασφαλείας στην ετικέτα για πληροφορίες Υγείας και Ασφαλείας, επίσης διαθέσιμες από τη δική μας Γραμμή Τεχνικής Βοήθειας. ΔΙΑΘΕΣΗ: Μη πετάτε τενεκέδες και μη χύνετε χρώμα σε υλικό στο νερό, χρησιμοποιήστε τις εγκαταστάσεις που παρέχονται για απόρριψη. Το καλύτερο είναι να αφήσετε τα χρώματα να ξεραθούν πριν τα πετάξετε.
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ	<i>Οι πληροφορίες που δίνονται σε αυτό το φύλλο δεν μπορούν να θεωρηθούν ως λεπτομερείς. Οποιοδήποτε πρόσωπο χρησιμοποιεί το προϊόν χωρίς να ζητήσει προηγουμένως γραπτές διευκρινίσεις για την καταλληλότητα του προϊόντος και τον σκοπό που προορίζεται, το κάνει με δική του ευθύνη και δεν μπορούμε να δεχτούμε καμία ευθύνη για τις ενέργειες του προϊόντος ή για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη (άλλη από θάνατο ή προσωπικό τραυματισμό ως αποτέλεσμα αμέλειας) που προκύπτουν από τέτοια χρήση. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το φύλλο υπόκεινται σε τροποποιήσεις από καιρό εις καιρό υπό το φως της εμπειρίας και της πολιτικής μας για συνεχή ανάπτυξη του προϊόντος.</i>